

MetsäBoard Pro FBV OBAfree NEW

Спецификация по продукции

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Мелованный упаковочный картон, с жесткой проклейкой слоев, без добавления оптических отбеливателей

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пищевая промышленность, Напитки, Фармацевтика, Frozen food, одноразовые тарелки, складные подносы, быстрая еда, Универсальная упаковка


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способы печати
контакт с пищей

офсетная, Флексо, Цифровая печать
Регламент ЕС № 1935/2004, стандарты США ,
GB9685, GB4806.8, USFDA21CFR§176.170*,
Metsä Board Husum

Фабрика

СТРУКТУРА



- 1) Двойное рапельное мелование
- 2) Беленая химическая целлюлоза
- 3) Беленая химико-термо-механическая масса (БХТММ)
- 4) Беленая химическая целлюлоза

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВО, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	СТАНДАРТ	ДОПУСК	ЗНАЧЕНИЯ											
Плотность g/m ²		ISO 536	± 2%	195	210	220	230	245	255	265	280	290	315	345	
Жесткость на изгиб в поперечном напр. (CD) mN/Tabеру 15°		ISO 2493	± 15%	4.0	4.8	5.7	6.8	8.3	9.2	10.2	11.8	13.2	16.2	19.2	
Жесткость на изгиб в машинном напр. (MD) mN/Tabеру 15°		ISO 2493	± 15%	8.0	9.9	11.3	13.7	16.7	18.6	20.4	23.5	26.5	32.7	38.2	
Толщина µm		ISO 534	± 3%	310	335	360	385	415	435	455	485	505	555	610	
Содержание влаги %		ISO 287	± 1.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.7	7.8	8.1	8.3	8.5	
Гладкость лицевой стороны	PPS10	ISO 8791-4		<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	
Белизна лицевой стороны %	Осветитель C/2°	ISO 2470-1	± 1	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
Впитываемость влаги в верхний слой g/m ²	Cobb 3 min	ISO 535		≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	
Впитываемость влаги в средний слой, нижний слой g/m ²	Cobb 3 min	ISO 535		≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	
Передача запаха (тест Робинсона) 12 мес. в ориг. упаковке		EN 1230-2		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	

Допуски (если указаны) основаны на 95 % доверительном интервале по результатам измерений, проведенных в производственных условиях на одной фабрике методом случайной выборки.

Фабрики Metsä Board имеет сертификаты цепи поставок PEFC, FSC, а также сертификат устойчивого лесопользования FSC.

*Please contact Metsä Board for details of country-specific restrictions and/or limitations.

Дата выпуска 24.04.2019.