



Типовые технические показатели PankaMax

Показатель / Единицы	Допуск												Стандарты
Граμμαж, г/м ²	±5%	210*	290	340**	370	400	460	480**	520**	570	630	650	ISO 536
Толщина, мкм	±5%	500	750	850	970	1050	1200	1260	1350	1500	1650	1750	ISO 534

* Граμμαж производится по специальному запросу, минимальный объем 20 тонн

** Граμμαж производится по специальному запросу, минимальный объем 10 тонн

Граμμαжи вне данной спецификации производятся по запросу, минимальный объем 20 тонн

Показатели, не зависящие от граммажа

Показатель / Единицы	Допуск	Значения	Стандарты
Влажность, %	±1.5	7.5	ISO 287
Энергия связей по Скотту, Дж/м ²	>100	100	TAPPI 569
Впитываемость 60 с, лицо, г/м ²		30	ISO 535
Впитываемость 60 с, оборот, г/м ²		30	ISO 535
pH водного экстракта		7.5 – 10.0	ISO 6588
Резерв щелочи, моль/кг		> 0.4	ISO 10716

Граμμαжи от 460 до 650 г/м² производятся с уплотненной проклейкой древесных волокон по умолчанию, Cobb 30 мин < 90 г/м²
Для других граммажей уплотненная проклейка по запросу



Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим региональным офисом продаж или

Pankakoski Mill Oy
Ruukintie 2
FI-81750 Pankakoski
Finland
Tel. +358 (0) 10 480 4600
Fax. +358 (0) 10 480 4701

ООО "Панкабоард"
ул. Гаккелевская, д. 21,
лит. А, оф. 1113
Санкт-Петербург
197227 Россия
Tel. +358 (0) 10 480 4600
Fax. +358 (0) 10 480 4701

www.pankaboard.com